

接着剤総合ガイド
建築用接着剤

建築用接着剤

塩ビ床材長尺シート・防水シート用エポキシ系接着剤

ハマタイト塩ビ床材長尺シート・防水シート用エポキシ系接着剤は、

- ・軟質塩ビシートへの接着にはプライマー不要
 - ・初期接着性良好
 - ・耐水、耐アルカリ性良好
 - ・硬化皮膜弾性良好、耐寒クラック性優秀（FE-4000）
- などの特徴があります。

ハマタイトNo.			色調	固形分 (%)	粘 度 mP・s (×1000)	混合比 (重量) (主：硬)	可使時間 (20℃、分)	硬化時間 (時間)	特 徴	荷 姿
接 着	FE-4000	主 剤(A) 硬化剤(B)	灰色 褐色	60 65	14 14	1 : 1	60	24	硬化皮膜弾性大（弾性皮膜） 屋上防水シート用に最適 低温耐クラック性優秀	18 kgセット

建材、内装材用接着剤

合成ゴムを主成分とする高性能接着剤は、施工法が簡単で、初期接着性に優れる速乾性接着剤です。

ハマタイトNo.	主成分	色調・外観	粘度 (mP・s)	固形分 (%)	用 途	特 徴	荷 姿
H-770	クロロブレンゴム	黄色 中粘度溶液	4,500	23	ベニヤ、ハードボード、吸音板、メラミン化粧板、石綿ボード、石膏ボードなどを壁、天井、床の木材、コンクリート、モルタルへ接着 家具、建具などの木材同士の接着	初期強度が大きく、塗布作業性に優れる	3 kg 15 kg
※ H-880	〃	淡褐色 中粘度溶液	2,800	23			速乾性、初期強度、耐熱性、優秀

※ F★★★★ 相当品